

Rohož Nomad™ Terra 8150

Technické údaje TD603

Datum vydání: listopad 2000 Předchozí vydání: TD406 z prosince 1997

Autor: PLA

Strana 1/1

Popis:

Nomad™ Terra 8150 je rohožový materiál pro vstupní prostory s otevřenou konstrukcí, tvořenou souvislými, spirálově vinutými vlákny z hrubého vinylu, která jsou navzájem slepena a tvoří atraktivní podlahovou krytinu s tuhým vinylovým podkladem.

Tato rohož zadržuje nečistoty a brání jejich vnášení do budovy.

Díky zadní vrstvě zadržuje rohož nečistoty a vodu mimo povrch podlahy.

Tato rohož je odolná proti oleji a je vhodná pro silný pěší provoz za sucha i za mokra.

Zařazení výrobku:

Tato rohož je určena k použití ve vstupních prostorech uvnitř budov, v montážních a výrobních prostorech továren a v dalších místech vystavených silnému znečištění, kontaminaci olejem a silnému provozu.

Typický provoz:

1500 - 5000 přechodů denně

Rozsah provozních teplot:

- 23°C až +50°C

Speciální charakteristiky:

Dobré odstraňování a skrývání nečistot

Trvanlivost

Jednoduché čištění

Tuhá nepropustná zadní strana na ochranu podlahy

Odolnost proti oleji

Atraktivní vzhled

Barvy:

Břidlicově šedá, kaštanově hnědá

Velikosti:

Předem nařezané rohože:

0,90 x 1,50 m *

1,20 x 1,80 m *

* = s integrovanou obrubou na kratších koncích

Role: 0,90 x 6 m

1,20 x 6 m

1,02 x 9 m

Balení a značení:

- Rohože a role: 1 ks na krabici

- Na zadní straně každé rohože nebo role je vytištěno logo 3M, název výrobku a číslo výrobní dávky.

- Každá krabice je označena názvem výrobku, velikostí, barvou a obchodním názvem 3M.

Pokyny pro instalaci a čištění:

Ke každé krabici je přiložen leták s podrobnými pokyny.

Příslušenství:

- Obruba rohože 3M s vysokým profilem
- Obrubovací páska na rohože 3M
- Lepidlo na rohože 3M

Likvidace výrobku:

Spotřebovaný materiál lze vyhazovat do vhodných nádob a/nebo spalovat.

Evropská směrnice pro likvidaci odpadu má kód 20 01 04.

Odolnost proti chemikáliím:

(Všechny zkoušky probíhaly sedm dnů při teplotě 22°C, výrobek byl úplně ponořen.)

Roztok	Hodn. ①
Voda	Výborná
10% slaná voda	Výborná
Chlorovaná voda	Výborná
Fosforečnan soditý	Výborná
Kyselý roztok na galvanické chromování	Dobrá
Litografický roztok (3M-K-11) :	Výborná
5% saponátový roztok	Výborná
Glycerin	Výborná
Podzemnicový olej	Výborná
24% kyselina sírová	Výborná
10% kyselina chlorovodíková	Výborná
25% kyselina octová	Dobrá
Ethylalkohol	Výborná
Hydroxid sodný	Výborná
Peroxodvojsíran amonný	Výborná
Chlorid železitý	Výborná
Hexan	Dobrá
Methylenchlorid (odstraňovač nátěrů)	Slabá
Minerální alkoholy	Dobrá
Benzin	Dobrá
Motorový olej	Výborná
Motorová nafta	Dobrá
Převodový olej	Výborná

① Výborná = mírný vliv na výrobek, ztráta hmotnosti menší než 1 %.

Dobrá = výrobek poněkud ztuhne nebo vybledne, ztráta hmotnosti menší než 3%.

Slabá = výrobek je nadále nepoužitelný.

Charakteristiky výrobku:

Vlastnost / zkušební metoda	Hodnota
Tloušťka ② : ASTM D-418-68	11,0 mm
Hmotnost ② : ASTM D-418-68	4,8 kg/m²
Mikrobiologické vlastnosti: ASTM G-21-90	Zabraňuje rozvoji plísní
Hořlavost: • DOC FF 1-70 (pilulkový test) • ASTM E-648 (intenzita toku záření) • ASTM E662-95 (hustota kouře) • DIN4102-14 (budoucí ISO9239-1)	Splňuje 0,86 W/cm² D _M = 404 B1
Elektrické vlastnosti: • Dielektrická pevnost (ASTM D 149) • Vnitřní odpor (ASTM D 257)	14,0 kV 6,1 x 10 ¹⁰ Ohm
• Elektrostatická tendence (AATCC-134) Neolitová obuv - chůze	+0,5 kV +1,38 kV
šoupaní	
Stálost rozměrů: ASTM D 418-68	Délka a šířka se mohou změnit až o +/- 4 %
Koeficient tření BIA ZH 1/571 a DIN 51130 (GE)	R11, V10

② Typické průměrné vlastnosti

③ Zkušební metoda: 0,70 kg/cm² po dobu 24 h

Původ výrobku: vyrobeno v USA v závodě s osvědčením ISO 9002.

Zdroj dodávek: 3M France

